

**«6D070900» – Металлургия мамандығы бойынша
философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ұсынылған
Тажиев Елеусиз Болатовичтың
«Металдарды тікелей редукциялау негізінде металқұрамды
қалдықтардан темір-марганец-хромды қорытпаларды алу
технологиясын жасақтау» тақырыбындағы
диссертациялық жұмысына ғылыми көнешінің
ПІКІРІ**

Тажиев Е.Б. 2015 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-нің 6D070900-Металлургия мамандығы бойынша PhD-докторантурасы оқуға түсті және бекітілген жеке жоспар бойынша жұмыс істеуді бастады. Жеке жоспарға сәйкес 2015-2016 ж.ж. мерзімінде PhD-докторантурасы бағдарламасы бойынша теориялық пәндердің курсарын оқып бітірді және диссертациялық жұмыс жасауға кірісті.

PhD-докторантурасы оқу мерзімінде диссертант тәртіп бұзған туралы ескертулер алған емес.

Диссертация тақырыбына сәйкес келесі бөлімдер бойынша жұмыстар орындалды:

1. Диссертация тақырыбы бойынша марганец пен хромит кендерін және олардың қалдықтарын өңдеу технологиясын жасақтау мәселелерінің күйіне шолу жасалынды.
2. Марганец пен хромит кендерін байырудан кейінгі қалдықтарын қайта өңдеуге дайындау бойынша теориялық және тәжірибелік зерттеу әдістемесі жасақталды.

3. Темірдің, марганецтің және хромның тікелей редукциялануының теориялық зерттеулері жүргізілді және алынған нәтижелер тәжірибелік зерттеулер жүргізуге негіз болды.

4. Жәйрем КБК-да марганец кендерін байырудан кейінгі ұсақ марганец қалдықтарын және Дөң КБК-да хромит кендерін байырудан кейінгі ұсақ қалдықтарын, сондай-ақ «Арселор Миттал Теміртау» АҚ темірқұрамды қалдықтарын дайындау бойынша тәжірибелік зерттеулер орындалды. Марганец пен хромит қалдықтарынан дайындалған шихтадан темірді, марганецті, хромды тікелей редукциялау үшін құлділігі аз көмір және ағаш көмірі қолданылды. Құрамында көміртегі бар редукционер ретінде таңдалған көмірдің стехиометриялық шығыны бар кен-көмір қоспасы құрастырылған.

Кен-көмір қоспасы 1,0 мм фракцияға дейін ұнтақталған. Дисперсті кен-көмір қоспасынан табақшалы түйіршіктегіште 8,0-20,0 мм фракциялы кен-көмір түйіршіктері алынды, олар кейіннен 400 °C температурада кептіріліп, 1000 °C температурада металдандырылды.

Металданған өнімде темір $R_{Fe}=0,98$ (яғни 98%) деңгейіне дейін, ал марганец пен хром тек аздап редукцияланады. Бірақ марганец пен хромды 1200 °C-тан жоғары температурада толық редукциялау процесін жүргізу үшін түйіршіктерде қажетті көміртегінің мөлшері алдын-ала сакталады.

